

linea COR

produktai Corten plieno apdirbimui



bz-COR
apsauginis lakas

TECHNINIS APRAŠYMAS

bz-COR apsauginis lakas

bz-COR yra nitroceliuliozės tirpalas, naudojamas plieniniams ir Corten plieno gaminiams apsaugoti uždaroje patalpose, suteikiant pusiau blizgią apdailą. Lauko darbams **bz-COR** naudojamas kaip apsauginė plėvelė tarp **bp-COR** ir **bz-COR** poliuretano blizgiojo lako. Šis lakas lengvai naudojamas, greitai džiūsta ir suteikia paviršiui elastingumą.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudoti šio gaminio, kol **bp-COR** fiksatoriaus sluoksnis nebus visiškai sausas. Prieš užtepant paviršius turi būti švarus.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA SUPLAKTI.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KAIP NAUDOTI

Prieš naudojant šį produktą, paviršius turi būti visiškai švarus ir sausas. Užtepimą atlikti teptuku, voleliu arba purškimo pistoletu, atsižvelgti į produkto mažą lipnumą, greitą džiūvimo procesą ir greitą garavimą.

VIDAUS DARBAMS: 2 sluoksniai

LAUKO DARBAMS: 1 sluoksnis naudojamas kaip apsauginė plėvelė tarp **bp-COR** ir **bz-COR** poliuretano blizgiojo lako.

TEMPERATŪRA NAUDOJIMO METU

Optimali temperatūra naudojant **bz-COR** turi būti tarp 5 – 30 °C.

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių. Produkto pakuotės galiojimo laikas: 12-15 mėnesių. Panaudojus produktą gerai uždaryti, vengti ilgesnio kontakto su oru.

EFEKTYVUMAS

Nuo 7 iki 9 m² iš vieno litro (naudojant vienam sluoksniui)

DŽIŪVIMO LAIKAS

Šis produktas labai greitai džiūsta. Po 2 valandų galima tepti naują **bz-COR** sluoksnį. Jei norima naudoti **bz-COR** poliuretano blizgujį laką, reikės palaukti 24 valandas.

Trumpas gidas

Pilnas Corten plieno apdorojimas susideda iš metalo paviršiaus nuvalymo, po to panaudojant oksidų aktyvatorių + patinos fiksatorių + lakus.

1. Nuvalyti ir nuriebalinti paviršių ir nuvalyti šiukšles.
2. Jei Corten metalas storesnis nei 2 mm, būtinai pašalinti paviršiaus kietąjį šlaką panaudojant **dx-COR** tirpiklį.
3. Dviem sluoksniais padengti aktyvatorių **act-COR**. Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukti mažiausiai 60 min.
4. Po 24 valandų padengti 2-3 sluoksniais padengti fiksatorių **bp-COR**. Kiekvienam sluoksniui leisti nudžiūti po 90 min., užtepus kiekvieną iš sluoksnių.
5. Esant poreikiui po 24 valandų 2 sluoksniais padengti bz-COR laką. Kiekvienam sluoksniui leisti 3-4 valandas džiūti (**tik vidaus naudojimui**).